



CC700SR

SUPERPLASTICIZING RETARDER

CC700SR သည်ကွန်ကရစ်ခိုင်ခံ့စွမ်းအား (Strength)အထူးတိုးမြှင့်ပေး၍၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်ရာတွင် လွယ်ကူမှုရှိစေသော ရောစပ်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ကွန်ကရစ် အိပ်ခြင်း (Setting Time) ကိုအနည်းဆုံး(၂)နာရီမှ (၄)နာရီထိ ထိန်းထားပေးနိုင်ပြီး၊ တချိန်တည်းမှာပင် ရေရောစပ်မှု ပမာဏ (Water Cement Ratio) ကိုပါ လျော့ချပေးနိုင်သော ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ဆေးရည်ကို Batching Plant များနှင့် Pre-Cast Yard များတွင် စွမ်းအားမြှင့် ကွန်ကရစ်ထုတ်လုပ်ရန်အထူးသင့်လျော်လှသည်။ ISO9001 အဆင့်မှီစံချိန်စံညွှန်းရှိပစ္စည်းများဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားပြီးမြန်မာနိုင်ငံ၏ ရာသီဥတုအခြေအနေ၊ဘိလပ်မြေ၊အုတ်၊သဲ၊ကျောက်များဖြင့်ကိုက်ညီသော ပစ္စည်းလည်း ဖြစ်သည်။ ရည်ညွှန်းချက်--- ASTM C494 Type G

CC700SR ဆေးရည်ကိုဘိလပ်မြေ (၃)အိတ်လျှင်တစ်လီတာနှုန်း (သို့မဟုတ်) ဘိလပ်မြေအလေးချိန်၏ 0.5% မှ 2.0% ထိရောစပ် အသုံးပြုခြင်းဖြင့်၊ ရေရောစပ်ပမာဏကို 20% ထိလျော့ချနိုင်၍ ကွန်ကရစ် စွမ်းအားကို +50% ထိတိုးတက်စေပြီး၊လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပါ အလွန်ကောင်းမွန်စေသည်။ ဥပမာ - 1:1½:3 ကွန်ကရစ်တွင်ထည့်သုံးပါက ဘိလပ်မြေ၊ သဲ၊ကျောက် အရည်အသွေးပေါ်မူတည်၍(၇)ရက်အတွင်း 5000 psi (cube) ရစေသည်။ ရေပါဝင်မှုကိုလျော့ကျစေ၍အပူကြောင့်ကွဲခြင်း(Shrinkage,Creep)ကို သက်သာစေပြီး ရေစိမ့်ဝင်မှုကိုကာကွယ်သည်။ဘိလပ်မြေအိပ်ခြင်း (Setting Time)ကို(၂)နာရီမှ(၄)နာရီထိ ထိန်းထားပေးခြင်းဖြင့် ကွန်ကရစ်သယ်ဆောင်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ Pump ဖြင့် ကွန်ကရစ်လောင်းခြင်း လုပ်ငန်းများကိုလည်းကောင်း၊ လွယ်ကူ စွာဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

CC700SR ကိုစွမ်းအားမြှင့်ကွန်ကရစ်လောင်းခြင်း (ဥပမာ- Posttensioning work နှင့် အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံလုပ်ငန်းများ)၊ ကြိုတင်သွန်းလောင်းကွန်ကရစ်လုပ်ငန်းများ၊ ကြိုတင်စွမ်းအားဖြည့် ကွန်ကရစ်လုပ်ငန်းများ၊ Ready Mixed ကွန်ကရစ်လုပ်ငန်းများ၊ Pump ဖြင့် ကွန်ကရစ်လောင်းခြင်း၊ Repair နှင့် Grouting လုပ်ငန်းများတွင်လည်း တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြု နိုင် သည်။

အခြားအသေးစိတ်သိလိုသော အချက်များကိုလည်းဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ကွန်ကရစ်စွမ်းအားမြှင့်ဆေးရည်လုပ်ငန်း

(CSC Group of Companies)



CC800R

RETARDER

CC800R သည်ကွန်ကရစ်ခိုင်ခံ့စွမ်းအား (Strength) အထူးတိုးမြှင့်ပေး၍၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်ရာတွင် လွယ်ကူမှုရှိစေသော ရောစပ်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ကွန်ကရစ် အိပ်ခြင်း (Setting Time) ကို (၂)နာရီမှ (၄)နာရီထိ ထိန်းထားပေးနိုင်သည်။ ISO9001 အဆင့်မှီ စံချိန်စံညွှန်းရှိ ပစ္စည်းများဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရာသီဥတုအခြေအနေ၊ ဘိလပ်မြေ၊ အုတ်၊ သဲ၊ ကျောက်များဖြင့်ကိုက်ညီသော ပစ္စည်းများလည်းဖြစ်ပါသည်။

ရည်ညွှန်းချက်--- ASTM C494 Type B & D

CC800R ဆေးရည်ကို ဘိလပ်မြေ (၃) အိတ် လျှင်တစ်လီတာနှုန်း (သို့မဟုတ်) ဘိလပ်မြေ အလေးချိန်၏ 0.4% မှ 0.8% ထိ ရောစပ်အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ရေရောစပ်သောပမာဏကို 5%မှ 8% ထိလျော့ချ နိုင်၍ ကွန်ကရစ်စွမ်းအားကို +25% အထိ တိုးတက်စေပြီး လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် ကိုပါ အလွန်ကောင်းမွန်စေသည်။ ဥပမာ- 1:2:4 ကွန်ကရစ်တွင် ထည့်သုံးပါက ဘိလပ်မြေ၊သဲ၊ ကျောက်၊ အရည်အသွေးပေါ် မူတည်၍ (၇) ရက်အတွင်းတွင် 3000 psi (Cube) ရစေသည်။ 1:3, 1:4, 1:5 Mortar များတွင် ရောစပ်အသုံးပြုပါက၊ ရေပါဝင် မှုပမာဏကို လျော့ကျစေ၍ အပူကြောင့်ကွဲခြင်း (Shrinkage,Creep) ကိုသက်သာစေ ပြီး၊ ရေစိမ့်ဝင်မှုကိုကာကွယ်သည်။ ဘိလပ်မြေအိပ်ခြင်း (Setting Time) ကို (၂)နာရီမှ (၄)နာရီထိ ထိန်းထားပေးခြင်းဖြင့် လိုအပ်သော Shape ရအောင် (Finishing) လွယ်ကူဆောင်ရွက်နိုင် သည်။

CC800R ကိုရာသီဥတု အပူချိန်မြင့်မားချိန်တွင် ကွန်ကရစ်လောင်းခြင်း၊ Ready Mixed ကွန်ကရစ်လုပ်ငန်းများ၊ ကွန်ကရစ်ဖျော်စက်မှ ဝေးကွာသောနေရာသို့ ကွန်ကရစ်သယ် ယူသွန်းလောင်းခြင်း၊ ကြိုတင်စွမ်းအားဖြည့် ကွန်ကရစ်လုပ်ငန်းများ၊ ကွန်ကရစ်အုတ်လုပ်ငန်း၊ လမ်း၊ စက်ရုံ ကြမ်းခင်းလုပ်ငန်းများတွင်လည်းတွင်ကျယ်စွာ အသုံး ပြုနိုင်ပါသည်။

အခြားအသေးစိတ်သိလိုသော အချက်များကိုလည်းဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ကွန်ကရစ်စွမ်းအားမြှင့်ဆေးရည်လုပ်ငန်း

(CSC Group of Companies)